

22A Kurklijm

Revisie: 8/09/2015

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Basis	Copolymeer
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid	Ca. 1,50 g/ml
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C (uitgehard)
Open tijd	10 - 15 min.
Verbruik (*)	500 - 600 g/m ²
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C
Droogtijd (20°C en 60% R.V.)	Ca. 24 uur
Gehalte vaste stof	Ca. 78 %

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

Productomschrijving

22A Kurklijm is een gebruiksklare pasta dispersielijm voor de verlijming van wand- en vloerkurk binnenhuis.

Eigenschappen

- Gebruiksklare pasta
- Hoge kleefkracht
- Elastisch
- Watervast
- Niet ontvlambaar

Toepassingen

- Verlijmen van vloer- en wandkurk.
- Verlijming van kurk op rol als isolerend onderbehang.

Leveringsvorm

Kleur: bruin

Verpakking: 1 kg kunststofpot, 5 kg emmer

Houdbaarheid

Minstens 12 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 - 25°C.

Ondergronden

Soorten: steen, beton, pleisterwerk, hout
Toestand: vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij
Voorbehandeling: Bij sterk zuigende ondergronden het oppervlak voorstrijken met voorstrijkmiddel.

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

Aanbrengmethode: Breng de lijm met behulp van een fijgetande lijmkam (3-5mm) op de ondergrond aan. Breng hierbij niet meer lijm op de ondergrond aan dan het gedeelte wat binnen ca. 10 minuten met kurk dichtgelegd kan worden. Kurk goed aanrollen of aandrukken. Kanten na ca. 10 minuten nogmaals narollen of aandrukken.

Reinigingsmiddel: 22A Kurklijm kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van kurk en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde 22A Kurklijm kan enkel mechanisch verwijderd worden.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

22A Kurklijm

Revisie: 8/09/2015

Pagina 2 van 2

Opmerkingen

- Kurktegels minstens 24 uur voor het plaatsen uit de verpakking halen en in de betreffende ruimte laten acclimatiseren.
- Minimale temperatuur van de ondergrond dient 15°C te zijn.
- Plaats nooit op een ondervloer met een te hoog vochtgehalte.
- Na minimaal 48 uur kan de kurk verder behandeld (gelakt) worden.
- Informeer, voor de verlijming van voorgelakte kurktegels, bij de kurkleverancier of deze met een waterhoudende lijm geplaatst mogen worden. Indien dit niet het geval is dient Soudal Contactlijm 44A gebruikt te worden.
- De lijm mag niet verdund worden.

Milieubepalingen

LEED bepaling :

22A Kurklijm is conform aan de LEED eisen.

Lage uitstoot materialen: Lijmen & Kitten.

SCAQMD voorschrift 1168. VOS-gehalte < 50 g/L

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.