

## Metal Plastic Black

Revisie: 17/09/2015

Pagina 1 van 1

### Technische gegevens

Basis	Amine-voorversnelde onverzadigde polyesterharsen
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Chemische uitharding
Hardheid	65 - 70 Shore D
Dichtheid	Ca. 1,86 g/ml
Temperatuurbestendigheid	-30 °C → 115 °C
Open tijd	5 - 8 min
Schuurbaar na	Ca. 20 min
Verwerkingstemperatuur	10 °C → 25 °C

(\*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

### Productomschrijving

Metal Plastic Black is een polyesterplamuur op basis van onverzadigde polyesterharsen. Het is te vermengen met benzoylperoxyde-verharder.

### Eigenschappen

- Twee-component
- Zeer goed verwerkbaar
- Snelle doorharding
- Snel verder te bewerken (slijpen, schuren, ...)
- Duurzame hechting

### Toepassingen

- Opvullen van krassen, scheuren en deuken in metaalplaten, zelfs verzinkt en gegalvaniseerd.
- Herstellen van krassen, scheuren, deuken aan auto's.
- Reparaties van metalen, polyester en houten oppervlakken.
- Opvullen van barsten in hout.

### Leveringsvorm

Kleur: zwart

Verpakking: 2 kg, 3 kg

### Houdbaarheid

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

### Ondergronden

*Soorten:* metalen, polyester, hout, ...

*Toestand:* schoon, droog, stof- en vetvrij.

*Voorbehandeling:* Roest vooraf verwijderen.

Ruw opschuren van gladde oppervlakken verbetert de hechting.

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

### Verwerking

Breng op een vlakke plaat een kleine hoeveelheid pasta aan en meng dit met 2 à 3% verharder. Meng grondig totdat de strepen verharder niet meer zichtbaar zijn. Meng slechts zoveel als u in ± 5 min. kunt verwerken. Breng het mengsel snel en glad aan met een spatel (indien nodig in meerdere lagen) tot de bovenkant iets uitsteekt boven het omringende gedeelte. Na verharding kan het oppervlak verder bewerkt worden (schuren, lakken, ...).

*Reinigingsmiddel:* Aceton.

*Reparatiemogelijkheid:* Met hetzelfde product.

### Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. Zie het etiket voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.