

SILIRUB PDA

Revisie: 03/05/2012

Pagina 1 van 2

Technische gegevens:

Basis	Polysiloxaan
Consistentie	Standvaste pasta
Uithardingssysteem	Polymerisatie door luchtvochtigheid
Huidvorming (20°C/65% R.V.)	Ca. 10 min.
Uithardingssnelheid (20°C/65% R.V.)	Ca. 1,5 mm/24h
Hardheid (DIN 53505)	30 ± 5 Shore A
Dichtheid (DIN 53479)	1,18 g/mL
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +140°C
Max. toelaatbare vervorming	20 %
Elastisch herstellvermogen (ISO 7389)	> 80 %
Elasticiteitsmodulus 100 % (DIN 53504)	0,60 N/mm ²
Maximale spanning (DIN 53504)	1,20 N/mm ²
Rek bij breuk (DIN 53504)	400 %

Product:

Silirub PDA is een hoogwaardige, neutrale, overschilderbare één-component voegkit op basis van siliconen

Eigenschappen:

- Droog afmesbaar
- Zeer goed verwerkbaar
- Kleurvast en UV-stabiel
- Blijvend elastisch na uitharding
- Vrijwel reukloos
- Overschilderbaar met solventgebaseerde verfsoorten

Toepassingen:

Toepassingen waarbij de siliconenkit moet overschilderd worden
Topafdichting bij beglazing

Leveringsvorm:

Kleuren: wit, grijs, bruin, zwart
Verpakking: koker 310mL, worsten 600 ml

Houdbaarheid:

9 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

Ondergronden:

Aard: alle gebruikelijke bouwondergronden, glas.
Niet op PE, PP, PTFE en bitumineuse ondergronden

Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij

Voorbehandeling: poreuze ondergronden in geval van waterbelasting voorstrijken met Primer 150
Geen primer voor niet-poreuze ondergronden
Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren

Voegafmetingen:

Minimale breedte: 5mm

Maximale breedte: 30mm

Minimale diepte: 5mm

Aanbeveling: 2 x voegdiepte = voegbreedte

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

SILIRUB PDA

Revisie: 03/05/2012**Pagina 2 van 2****Verwerking:***Aanbrengmethode:* hand- en pneumatisch kitpistool*Verwerkingstemperatuur:* +5°C tot +35°C*Reinigingsmiddel:* white spirit onmiddellijk na gebruik*Afwerking:* met zeepoplossing of Soudal*Afstrijkmiddel voor huidvorming**Reparatiemogelijkheid:* met hetzelfde materiaal**Veiligheidsaanbevelingen:**

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen

Zie de verpakking voor meer informatie

Opmerkingen:

- Gezien de grote diversiteit van verven is het aan te raden vooraf een compatibiliteitstest uit te voeren.
- Dit product is elastisch en daarom kunnen aangebrachte verflagen barsten in voegen die een grote beweging kennen (groot verschil in elasticiteit tussen kit en verf)
- Niet geschikt voor gebruik op natuursteen (gebruik hiervoor Silirub MA)
- In het algemeen zijn silicones minder goed overschilderbaar dan hybride polymeren. Voor het beste resultaat betreffende overschilderbaarheid verwijzen we naar Glaskit TS.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.